

UTILISATION

Agent de démoulage pour mousse de Polyuréthane.

PROPRIETES

Excellente capacité de démoulage, y compris dans les zones difficiles et plus froides du moule.

Application par pulvérisation aérogaphique pour obtenir une parfaite atomisation et répartition du démoulage.

Faible encrassement du moule.

Température actif entre 40 et 70°C

Appliquer sans diluer au pistolet.

Appliquer sans diluer au pistolet avec un embout de 0,5 à 0,8 mm

RENSEIGNEMENT

Aspect:	liquide blanchâtre.
Composition :	cires et résines solubles dans des solvants.
PH :	non applicable
Densité :	0,78+/-0,02 kg/l.
Stabilité minimale :	> 24 mois à moins de 30°C
Point d'inflammation :	28°C
Température d'ébullition :	>140°C

PRECAUTION D'EMPLOI

Remuer le contenu avant son emploi en cas de refroidissement excessif, stabiliser le contenu à au moins 15°C avant son usage. Stocker dans local frais et ventilé, écarte des flammes et des endroits de chaleur.

Présentation : Fût de 200L

RESPONSABILITE

Les données qui sont dans la fiche sont basées à notre connaissance actuel du produit. Cette fiche seulement informe sur les possibilités d'application, mais il n'y a pas d'engagement de notre part.